



KARTA TECHNICZNA WYROBU

TERMPLAST 1

Aprobata ITB: AT-15-7509/2013

Atest PZH: HK/B/1086/02/2009

ZASTOSOWANIE:

Klej przeznaczony do przyklejania płyt styropianowych w systemach ociepleń.

WŁAŚCIWOŚCI:

Klej można stosować wewnątrz budynków. TERMPLAST 1 jest mieszanką produkowaną na bazie cementu, piasku, wypełniaczy mineralnych oraz dodatków poprawiających własności robocze i klejące.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, równe i oczyszczone kurzu, brudu, resztek farby olejnej lub emulsyjnej. Źle związane części powierzchni należy uprzednio odkuć, usunąć przy pomocy szczotki stalowej. Ubytki należy uzupełnić.

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY

Zawartość worka 25 kg wymieszać ręcznie lub mechanicznie z $4,25 \div 5,25$ l wody.

SPOSÓB UŻYCIA

Po wymieszeniu należy odczekać ok. 4 min. a następnie zamieszać klej ponownie. Klej należy nanosić na płyty styropianowe w formie placków kielnią lub pacą ząbkowanej. Płyty styropianowe lekko docisnąć do ściany. Położenie przyklejonej płyty można skorygować jeszcze w ciągu 10 min. Czas zużycia zaprawy nie powinien przekraczać 1 godziny. W razie potrzeby gęstniejącą masę należy ponownie zamieszać (nie dolewać wody - może to spowodować pogorszenie własności mechanicznych kleju).

WYDAJNOŚĆ

W zależności od nierówności podłoża od 4 kg/m^2 .

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg

Paleta 1050 kg (42 szt. x 25kg)

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach w suchych warunkach. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

DANE TECHNICZNE :

Proporcje mieszanki:..... $0,17 \div 0,21$ l wody na kg zaprawy

Czas gotowości do pracy:ok. 1 godziny

Temperatura pracy:od $+5^\circ\text{C}$ do 25°C

Gęstość zaprawy w stanie suchym:ok. $1,4 \text{ kg/dm}^3$

Przyczepność do betonu: $\geq 0,3 \text{ MPa}$

Przyczepność do styropianu: $\geq 0,1 \text{ MPa}$

NORMY I APROBATY.

ITB AT-15-7509/2013,

PZH HK/B/1086/02/2009,

Deklaracja zgodności nr 10/2014 z dn. 02.01.2014.

Certyfikat ZKP wydany przez ICiMB, OSiMB w Krakowie nr: 92/10-ZKP-081-01

UWAGA

Produkt zawiera cement. Należy chronić oczy, skórę i błony śluzowe. Przy bezpośrednim kontakcie z oczami, przemyć dużą ilością wody i skonsultować się z lekarzem. Stosować odpowiednie ubranie i rękawice ochronne.